

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



| | | |
|------------------------|----|-------------|
| Durezza DEL DEPOSITO | HB | 160 |
| Granulometria | µm | 36 - 106 |
| Temperatura di fusione | °C | 1370 - 1400 |

Campo di impiego

Riparti inossidabili resistenti alla corrosione.

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Applicazioni

Generatori e turbine a gas o a vapore, manutenzioni di impianti per saline, industria cellulosica, fotografica, petrolchimica, alimentare e dolciaria, cartiere, industria tessile, tintorie, agitatori di vernici, pompe.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/11/2017