

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



Durezza DEL DEPOSITO	HB	270
Granulometria	µm	45 - 106
Temperatura di fusione	°C	1410

Campo di impiego

Riporti a freddo resistenti ad usura da metallo.

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Applicazioni

Riporto su generatori e turbine a vapore, alberi, anelli di tenuta, impianti petrolchimici, pompe.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/10/2018