

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza DEL DEPOSITO	HB	180
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	1350 - 1410

Campo di impiego

Riporti a freddo resistenti alla corrosione su tutti i metalli.

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Applicazioni

Riporto su generatori e turbine a vapore, manutenzione di impianti per saline, industria cellulosa, fotografica, petrolchimica, cartiere, tessile, tintorie e pompe in genere.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006