

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- ALTA RESISTENZA



				Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm ²	570			
Limite elastico	N/mm ²	470		2	300
Allungamento (5d)	%	36		2.5	300
Resilienza KV	J (20°C)	60		3.2	350
				4	350
				5	450

Campo di impiego

Unioni tenaci e resistenti alla fessurazione su acciai fortemente, mediamente e debolmente legati.

Applicazioni

Unioni eterogenee tra acciai inossidabili ed acciai al carbonio o di composizione ignota. Ricarica e riparazioni di rotaie e scambi, lame di livellatrici, ruote di trascinamento cingoli, pulegge a gola.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017