

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	590
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	420
Allungamento (5d)	%	35
Resilienza KV	J (20°C)	80

Ø (mm)	L (mm)
2	300
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

**Campo di impiego**

Unioni di acciai austenitici refrattari resistenti al calore fino a 1100°C.

**Applicazioni**

Griglie, cestelli ed attrezzature per trattamento termico, generatori d'aria calda, crogioli, autoclavi, rivestimento di forni, bruciatori e camere di combustione nell'industria dei laterizi, ceramica, vetro, ecc.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017