SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO

901S

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	90	
Durezza	HB	35	2
Temperatura di fusione	ºC	270 - 285	2.3
			3

Campo di impiego
Saldatura tenera dell'alluminio e dell'alluminio con altri metalli.

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 857, KOY 905C

Applicazioni
Riparazione di pezzi rotti o scheggiati, riparazioni su pezzi laminati e fusi, costruzioni di carters in alluminio, corpi di pompe, recipienti, vasche, motori elettrici.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/07/2008