

## SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



Durezza	HB	15	Ø (mm)
Temperatura di fusione	°C	221	1.5
			2
			3

### Campo di impiego

Ecologica ed universale in barretta, per brasatura dolce e tenace di tutti i metalli.

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 905FLUX, KOY 909FLUX, KOY 999FLUX

### Applicazioni

Tubazioni e recipienti in acciaio inox per l'industria lattiero-casearia, rubinetteria e tubazioni per acqua potabile fredda e calda, pluviali e grondaie, contenitori, vasche ed attrezzature per lavorazione e stoccaggio di alimenti e bevande. Condotte in rame per il passaggio di gas, acqua, aria ed olio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2007