SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO

907

Durezza	HB	15
Temperatura di fusione	ºC	221 - 225

Ø (mm)

1.5
2
3

Campo di impiego
Ecologica ed universale in rocchetti, per brasatura dolce e tenace di tutti i metalli.

Tipo di lega: ROCCHETTO

Disossidante: KOY 905FLUX, KOY 909FLUX, KOY 999FLUX

Applicazioni
Tubazioni e recipienti in acciaio inox per l'industria lattiero-casearia,rubinetteria e tubazioni per acqua potabile fredda e calda,pluviali e grondaie,contenitori,vasche ed attrezzature per lavorazione e stoccaggio di alimenti e bevande. Condotte in rame per il passaggio di gas,acqua,aria ed olio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2007