

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	490 - 550		
Allungamento (5d)	%	25		1.5
Durezza	HB (20°C)	180		2
Temperatura di fusione	°C	880 - 910		3

Campo di impiego

Barretta rivestita universale fluida
per acciaio e ghisa.

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni

Costruzione di mobili metallici in acciaio di qualsiasi tipo, cestelli contenitori ed arredamenti in tubolare profilato o laminato, griglie, scaffalature, carrelli, portabagagli, mensole, carrozzerie auto.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2016