SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO

911F

Resistenza	N/mm²	490 - 550
Allungamento (5d)	%	25
Durezza	HB (20ºC)	180
Temperatura di fusione	ºC	880 - 910

Ø (mm)
1.5
2
3

Campo di impiego
Barretta rivestita universale fluida per acciaio e ghisa.

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni
Costruzione di mobili metallici in acciaio di qualsiasi tipo, cestelli contenitori ed arredamenti in tubolare profilato o laminato, griglie, scaffalature, carrelli, portabagagli, mensole, carrozzerie auto.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2016