

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	730
Temperatura di fusione	°C	645 - 770

Ø  
(mm)

1.5  
2  
2.5  
3

### Campo di impiego

Tubi e laminati in rame, unioni  
altoresistenti.

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

### Applicazioni

Rotori elettrici, cavi, capicorda, condutture per acqua calda, impianti frigoriferi e per il condizionamento d'aria, anche se soggetti a vibrazioni in esercizio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 24/04/2008