SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO

917S8

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	400	
Allungamento (5d)	%	2	2
Temperatura di fusione	ºC	710 - 770	3

Campo di impiego
Universale per rame con ottima penetrazione capillare.

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni
Rotori di motori elettrici, serpentini e raccorderia in rame, impianti frigoriferi e per il condizionamento dell'aria, apparecchiature sanitarie.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2016