SALDOBRASATURA LEGA RAME FOSFORO				Ø
GOMMERSALD 917AG	Resistenza	N/mm²	550	(mm)
	Allungamento (5d)	%	6	1.5
Campo di impiego Universale per rame con ottima penetrazione capillare.	Temperatura di fusione	°C	650 - 825	2 2.5 3 4

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni

Rotori di motori elettrici, serpentini e raccorderia in rame, impianti frigoriferi e per il condizionamento dell'aria, apparecchiature sanitarie.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/04/2021