SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO

917S

Resistenza	N/mm²	250
Temperatura di fusione	ºC	710 - 860

Ø (mm)

1.5
2
2.5
3
4

Campo di impiego
Universale per rame con ottima penetrazione capillare.

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni
Rotori di motori elettrici, serpentini e raccorderia in rame, impianti frigoriferi e per il condizionamento dell'aria, apparecchiature sanitarie.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/04/2021