

## SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	440	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	23	1
Temperatura di fusione	°C	620 - 730	1.5
			2
			3

### Campo di impiego

Unioni a bassa temperatura su tutti i metalli con elevata penetrazione per capillarità.

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864, KOY 866

### Applicazioni

Costruzioni metalliche, valvolame, impiantistica, giunti su conduttori in rame, compressori per frigoriferi, lampadari, oggetti artistici, manicotti, tubazioni e serbatoi.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/01/2007