SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO

922SR

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	480	
Allungamento (5d)	%	28	0.5
Durezza	HB	100	
Temperatura di fusione	ºC	600 - 635	

Campo di impiego
Unioni a bassa temperatura con massima penetrazione per capillarità.

Tipo di lega: ROCCHETTO

Disossidante: KOY 864, KOY 866

Applicazioni
Impianti di condizionamento, idraulici e sanitari, refrigerazione, saldature di precisione, riparazione di seghe circolari, bigiotteria, strumenti ottici e strumenti musicali.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/01/2007