

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



**Campo di impiego**

Riempimenti su acciaio e ghisa.

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	420
Allungamento (5d)	%	33
Durezza	HB	100
Temperatura di fusione	°C	875 - 895

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 855S

Ø  
(mm)

1

1.5

2

3

4

5

6

**Applicazioni**

Marmitte auto, lavori di carrozzeria, telai di biciclette e carpenteria in genere.

Unioni di tubi con raccordi, flange, manicotti, caldaie, recipienti in ottone, tettoie.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/05/2018