

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 500       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 33        |
| Temperatura di fusione | °C                | 630 - 710 |

Ø  
(mm)

**Campo di impiego**

Nastro trimetallico ecologico per  
brasature altoresistenti di placchette  
in metallo duro.

*Tipo di lega:* NASTRO

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D,  
KOY ECOFLUX

**Applicazioni**

Saldatura di placchette o utensili in metallo duro a steli o supporti in acciaio.  
Impianti di condizionamento, idraulici e sanitari.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/05/2021