SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO

937SNT

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	500	
Allungamento (5d)	%	33	-
Temperatura di fusione	ºC	630 - 710	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Campo di impiego
Nastro trimetallico ecologico per brasature altoresistenti di placchette in metallo duro.

Tipo di lega: NASTRO

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D, KOY ECOFLUX

Applicazioni
Saldatura di placchette o utensili in metallo duro a steli o supporti in acciaio.
Impianti di condizionamento, idraulici e sanitari.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/05/2021