

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



**Campo di impiego**

Unioni a bassa temperatura con massima penetrazione per capillarità.

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500
Allungamento (5d)	%	28
Durezza	HB	100
Granulometria	µm	101 - 200
Temperatura di fusione	°C	605 - 615

Ø  
(mm)

-

*Tipo di lega:* PASTA

*Disossidante:* INCORPORATO NELLA  
LEGA

**Applicazioni**

Impianti di condizionamento, idraulici e sanitari, refrigerazione, saldature di precisione, riparazione di seghe circolari, bigiotteria, strumenti ottici e strumenti musicali.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/01/2007