

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



Resistenza	N/mm ²	45 - 50
Temperatura di fusione	°C	178

Ø
(mm)

1.5
2
3

Campo di impiego

Saldatura tenera dell'alluminio e dell'alluminio con altri metalli.

Tipo di lega: ROCCHETTO ANIMATO

Disossidante: INCORPORATO NELLA LEGA

Applicazioni

Riparazione di pezzi rotti o scheggiati, riparazioni su pezzi laminati e fusi, costruzioni di carters in alluminio, corpi di pompe, recipienti, vasche, motori elettrici della classe di isolamento F.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2005