

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HRC	35 - 41
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	1010 - 1050

Campo di impiego

Riporti lavorabili resistenti alla corrosione su alberi, stampi e pompe.

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Applicazioni

Cuscinetti e superfici di supporto di alberi di pompe per acidi, perni, stampi imbutitori, pistoni, pale di ventilatori, raccordi di tenuta per liquidi corrosivi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 26/06/2019