

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	640
Durezza	HRC	57
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	1070 - 1170

### **Campo di impiego**

Riparti su valvole e turbine resistenti a severa usura ad elevate temperature.

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIA CETILENICO

### **Applicazioni**

Componenti di turbine a gas, pale di ventilatori, guaine protettive, alberi di pompe, anelli di tenuta, bilancieri di motori, guide di laminatoi, filiere d'estrusione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/12/2016