

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



| | | |
|-------------------------|-----|---------|
| Durezza DEL GRANO DI WC | HV | 2100 |
| Durezza DEL LEGANTE | HRC | 60 - 65 |
| Granulometria | µm | 16 - 71 |

Campo di impiego

Riporti extraduri con carburi di tungsteno resistenti a forte abrasione.

Tipo impianto: CANNELLO
OSSACETILENICO

Applicazioni

Viti di trascinamento, coclee per oleifici, mandrini d'estrusione, argani guidafile, ugelli per sabbiatrici, palette lanciaterza di miscelatori per fonderia e refrattari, lastre di stampi per refrattari e ceramiche, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2017