

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HRC	59 - 63
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	980 - 1020

Campo di impiego

Riporti extraduri resistenti ad usura metallo-metallo, lavorabili solo con mole.

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Applicazioni

Alberi a cammes, alberi, valvole, pale di mescolatori e di ventilatori, rulli e viti di convogliatori, guide e rulli di trafilatura e laminatoi, alberi di pompe, punterie, cuscinetti, punzoni per ceramica. Superfici e spigoli di stampi per cemento e refrattari.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/10/2013