RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

BW51

Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HV	590
Granulometria	µm	20 - 106

Campo di impiego
Riporti extraduri tenaci e resistenti a forte abrasione in assenza di colpi.

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Applicazioni
Viti di trascinamento,mandrini d'estrusione,argani guidafilo,tazze escavatrici, palette lanciaterra, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche,coclee per oleifici, pale di cicloni e di molazze, pale di ventilatori, segmenti raschiatori per fonderia.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/12/2014