

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Bassolegato



*Come saldato*

**AWS-ASME II C. SFA 5.5 :**  
E 9018-B91

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>650
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>530
Allungamento (5d)	%	>17
Resilienza KV	J (20°C)	>70

**Ø**  
**(mm)**

**L**  
**(mm)**

2.5	300
3.2	350
4	450
5	450

**EN-ISO 3580-A :**  
E CrMo91 B 42 H5

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai al 9%Cr-1%Mo con massima resistenza ad ossidazione fino a 650°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 17/09/2021