RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE NICHEL

1075

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	350		
			2.5	350
Durezza DOPO SALDATURA	HB	220	3.2	350
			4	350

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura per compressione ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/05/2018