RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE NICHEL

1077

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	360		
			2.5	300
Durezza DOPO SALDATURA	HB	215	3.2	350
			4	350

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Riporti su attrezzature soggette ad usura da schiacciamento ad elevate temperature

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 16/05/2018