

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE COBALTO



| | | | |
|------------------------------|-----|-----|------------|
| Durezza DOPO INCRUDIMENTO | HRC | 40 | Ø (mm) |
| Durezza DOPO SALDATURA | HB | 210 | 1.2 1.6 |

EN 14700 :
T ZCo1 CKTZ

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego

Riporti base cobalto resistenti alla fessurazione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/12/2021