

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza | N/mm ² | >520 |
| Allungamento (5d) | % | >30 |

| Ø (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| | |
|-----|-----|
| 2.5 | 300 |
| 3.2 | 350 |
| 4 | 350 |

AWS-ASME II C. SFA 5.4 :
E320LR-26

EN-ISO 3581-A :
EZ 20 34 2 Cu L R 3 2

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Saldatura di acciai inossidabili completamente austenitici tipo Alloy 20.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 24/06/2020