

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE COBALTO



1175

Durezza DOPO  
INCRUDIMENTO

HRC

47

Ø  
(mm)

1.2

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :  
ERCCoCr-E

Durezza DOPO  
SALDATURA

HRC

33

1.6

2.4

EN 14700 :  
TCO1

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

### Campo di impiego

Lega base cobalto tipo Stellite Gr.21 per ricariche resistenti all'usura e alla corrosione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 08/09/2021