RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE NICHEL

1173G

			Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	400	1.2
Durezza DOPO SALDATURA	HB	200	1.6
			2.4

DIN 8555 :
MF 23-GF-200-CKZ

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Lega base nichel tipo "Hastelloy C" per riporto di componenti soggetti a ossidazione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016