

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | >520 |
| Allungamento (5d) | %                 | >30  |

| Ø<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

|     |     |
|-----|-----|
| 2.5 | 300 |
| 3.2 | 350 |
| 4   | 350 |

**AWS-ASME II C. SFA 5.4 :**  
E320LR-26

**EN-ISO 3581-A :**  
EZ 20 34 2 Cu L R 3 2

*Rivestimento RUTILBASICO*

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai inossidabili completamente austenitici tipo Alloy 20.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 24/06/2020