SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

1303

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER80S-Ni3

Resistenza	N/mm²	>620
Limite Elastico	N/mm²	>540
Allungamento (5d)	%	>24
Resilienza KV	J (20ºC)	280
Resilienza KV	J (-60ºC)	50

Gas: Argon Puro

Ø (mm)	L (mm)
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Campo di impiego
Saldatura di acciai basso legati fino a 3,5%Ni per impiego a basse temperature (fino a -110ºC).

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/06/2021