


SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

				$\varnothing$ (mm)	L (mm)
 <b>1403CE</b>	Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	570		
	Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	480	1.6	1000
<b>AWS-ASME II C. SFA 5.28 :</b> ER80S-Ni1	Allungamento (5d)	%	32	2	1000
	Resilienza KV	J (20°C)	150	2.4	1000
	Resilienza KV	J (-60°C)	60		

**EN-ISO 636-A :**

W 42 6 W3Ni1

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Barretta bassolegata con 1% di nichel per impieghi a basse temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/06/2021