SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

1354

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	790	
Limite Elastico	N/mm²	570	1.2
Allungamento (5d)	%	38	1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrMo-13

EN-ISO 18274 :
S Ni 6059

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo Alloy 59 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 15/03/2024