SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

1401

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER80S-B2

EN-ISO 21952-B :
1CM

Dopo PWHT 620ºC+-15

Resistenza	N/mm²	>550
Limite Elastico	N/mm²	>470
Allungamento (5d)	%	>20
Resilienza KV	J (20ºC)	>47

Gas: Argon Puro

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Campo di impiego
Bassolegato 1%Cr-0.5%Mo per impieghi fino a 570ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/06/2021