SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

1403

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm²	620		
Limite Elastico	N/mm²	500	2	1000
Allungamento (5d)	%	25	2.4	1000
Resilienza KV	J (-50ºC)	100		

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER80S-Ni1

EN-ISO 636-A :
W Z3Ni1

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Barretta bassolegata con 1% di nichel per impieghi a basse temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/06/2021