SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

1403CE

Resistenza	N/mm²	570
Limite Elastico	N/mm²	480
Allungamento (5d)	%	32
Resilienza KV	J (20ºC)	150
Resilienza KV	J (-60ºC)	60

Ø (mm)	L (mm)
1.6	1000
2	1000
2.4	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER80S-Ni1

EN-ISO 636-A :
W 42 6 W3Ni1

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Barretta bassolegata con 1% di nichel per impieghi a basse temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/06/2021