RIPORTO ELETTRODO SMAW BASE FERRO				Ø (mm)	L (******)
COMMERSALD 141HR	Durezza DOPO SALDATURA Durezza IN ESERCIZIO	HRC (20°C) HRC	45 - 50 55	(mm) 2.5 3.2	350 350
				4	350

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Riporti resistenti ad usura metallo/metallo,ossidazione,cavitazione e corrosione ad alte temperature

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/06/2023