

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



**DIN 8555 :**  
E3-UM-55-ST

Durezza DOPO SALDATURA	HRC	56
Durezza	HB	350
	(500°C)	
Durezza DOPO PWHT	HRC	57

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	450

**EN 14700 :**  
E Z Fe3

*Rivestimento RUTILE*

**Campo di impiego**

Riparti su acciai resistenti ad alta temperatura. Ripristini su parti soggette ad usura sopra i 650°C

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/03/2020