

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>550
Allungamento (4d)	%	>25

Ø (mm)	L (mm)
-----------	-----------

1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**

ERNiFeCr-1

**EN-ISO 18274 :**

S Ni 8065

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe tipo Incoloy 825

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/09/2021