

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC  
(20°C)

63

Ø  
(mm)

L  
(mm)

3.2

350

4

450

5

450

EN 14700 :

E Fe15

*Rivestimento BASICO*

### **Campo di impiego**

Ricarica dura su pezzi soggetti a forte abrasione con lievi colpi fino a temperature di 450°C

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020