

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- GHISA



Resistenza
Durezza

N/mm² >300
HB (20°C) 155

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

AWS-ASME II C. SFA 5.15 :
ENi-CI

EN-ISO 1071 :
E C Ni-CI 1

Rivestimento GRAFITICO

Campo di impiego

Saldatura a freddo di ghise grigie o malleabili comprese quelle difficilmente saldabili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/03/2020