RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO

165S

Durezza	HRC (20ºC)	63	

Ø (mm)	L (mm)
3.2	350
4	450
5	450

EN 14700 :
E Fe15

Rivestimento BASICO

Campo di impiego
Ricarica dura su pezzi soggetti a forte abrasione con lievi colpi fino a temperature di 450ºC

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020