SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

173

Durezza HB 250

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	350

AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
E NiCrMo-5

EN-ISO 14172 :
E Ni6275

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C. Placcatura su pezzi soggetti a corrosione ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017