RIPORTO ELETTRODO SMAW BASE COBALTO				Ø	L (*****)
GOMMERSALD 175	Durezza DOPO HRC 48 INCRUDIMENTO (20°C)		48	(mm)	(mm) 300
AWS-ASME II C. SFA 5.13 : ECoCr-E	Durezza DOPO SALDATURA	HRC (20°C)	32	2.5 3.2 4	350 450 450
EN 14700 :				5	450

E Co1

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego

Lega tipo Stellite 21 per riporti resistenti all'usura metallo-metallo a elevata temperatura.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/03/2020