RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE NICHEL

173SC/2

Durezza DOPO SALDATURA	HB (20ºC)	250	
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB (20ºC)	350	

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350

AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
E NiCrMo5

EN-ISO 14172 :
E Ni 6275

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego
Riporti lavorabili su attrezzature sottoposte a forti colpi e corrosione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2022