

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE COBALTO



Durezza	HB (20°C)	280
Durezza	HB (900°C)	150

Ø (mm)	L (mm)
3.2	350
4	350

**EN 14700 :**  
E Co1

*Rivestimento RUTILBASICO*

**Campo di impiego**

Elettrodo in lega tipo Stellite Gr.25 per riporti resistenti alla fessurazione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/07/2021